



м. Івано-Франківськ  
тел.: (066)864-23-53  
(093)272-82-48  
zahid-master@ukr.net

## ТЕХНІЧНА КАРТА

### БЕЗШОВНЕ ПОЛІУРЕТАНОВЕ ПОКРИТТЯ «ЕКВЕСТРИМАТ»



- ✓ Поліуретанове покриття «ЕКВЕСТРИМАТ» виготовляється на об'єкті наливним методом, шляхом змішування гумової SBR крихти, поліуретанового зв'язуючого та фарбувального пігменту у спеціальному змішувачі з подальшим укладанням готової суміші.
- ✓ Покриття представляє собою двошаровий гумовий килим, товщиною від 12 мм. Нижній шар, товщиною від 10 мм – амортизуюча підложка з чорної гумової крихти SBR і поліуретанового зв'язуючого. Верхній високоміцний шар, товщиною від 2 мм – шар поліуретанового зв'язуючого, пофарбованого в однотонний необхідний колір.
- ✓ Після укладання покриття, і по завершенню остаточної полімеризації всіх компонентів - через 24 години готово до експлуатації.

#### ЗАСТОСУВАННЯ:

- ✓ гаражі, паркінги, СТО, автомийки;
- ✓ промислові, виробничі та складські приміщення;
- ✓ завантажувально-розвантажувальні майданчики;
- ✓ місця утримання тварин;
- ✓ важкоатлетичні та тренажерні зали;
- ✓ подіуми (помости) для штанги, встановлення спортивної стійки для занять важкою атлетикою, силової лави або вагового стека до силових тренажерів;
- ✓ для будь-яких поверхонь, де необхідно забезпечити додаткову міцність, гідро-, шумо- та теплоізоляцію.

#### ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТЯ:

- ✓ володіє підвищеною міцністю та зносостійкістю, витримує великі навантаження (100 кг/см<sup>2</sup>);
- ✓ висока пружність та еластичність;
- ✓ не скользить;
- ✓ стійке до дії хімічними препаратами (машинне масло, бензин, миючі засоби) і не пошкоджується при короточасному впливі розчинників, розбавлених кислот і лугів;
- ✓ стійкість до ультрафіолету, спеки та холоду;
- ✓ володіє гідроізоляційними, шумо- та ударопоглинаючими властивостями;





м. Івано-Франківськ  
тел.: (066)864-23-53  
(093)272-82-48  
zahid-master@ukr.net

- ✓ довговічність;
- ✓ не вбирає запахи, легке в обслуговуванні;
- ✓ не пилить, не тріскається;
- ✓ не вимагає ідеально рівної основи.

### КОМПОНЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ УКЛАДАННЯ:

- ✓ TETRAPUR 25 – праймер;
- ✓ TETRAPUR 144 або 154 – однокомпонентне PU-зв'язуюче на основі MDI/mixTDI;
- ✓ гумові гранули SBR 1-4 мм;
- ✓ залізоокисний пігмент.

### ОСНОВА:

- ✓ бетон;
- ✓ асфальт;
- ✓ металоконструкції після попередньої обробки;
- ✓ дерево та інші тверді основи.

### ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТЯ:

Щільність, кг/м <sup>3</sup>	800-900
Міцність при розриві, МПа	1,8
Відносне подовження при розриві,%	0,6
Відновлення при деформації,% не менше	82
Стираність, г/см <sup>2</sup> , не більше	0,4
Гнучкість при температурі 268 К (- 5°С) на брусі з радіусом заокруглення (10,0 ± 0,2) мм	немає тріщин
Водопоглинання,%	2
Теплостійкість при температурі (353 ± 2)К [(80 ± 2)°С] не менше 4 годин	відсутність здуття, плавлення
Водонепроникність 0,3 МПа (3,0 кгс/см <sup>2</sup> )	водонепроникне
Морозостійкість, цикли	100
- втрата маси,%	5
Міцність зчеплення з основою – бетон, МПа	0,1
Твердість по Шору, А	70
Стойкість покриття до впливу нафтопродуктів:	
- мінерального масла	24
- бензина	24
Кольоростійкість	4
Колір	бордовий, зелений, цегельний





м. Івано-Франківськ  
тел.: (066)864-23-53  
(093)272-82-48  
zahid-master@ukr.net

### ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОЛІУРЕТАНОВОГО ПОКРИТТЯ:

- ✓ покриття є зносостійкими та стійкими до високих та низьких температур, атмосферних впливів і не вимагають спеціального догляду;
- ✓ механічне сміття забирається з покриттів за допомогою мітел, віників, пилососів або вручну;
- ✓ пил, природний бруд прибираються напором води, наприклад зі шланга;
- ✓ на покриттях забороняється розведення багать та проведення газо-електрозварювальних робіт;
- ✓ заборонено використання нафтопродуктів, розчинників, кислот та інших агресивних речовин для догляду за покриттям.

