



г. Ивано-Франковск
тел.: (066)864-23-53
(093)272-82-48
zahid-master@ukr.net

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА PREMIUM



ОПИСАНИЕ:

- ✓ Резиновая плитка PREMIUM — это напольное покрытие, что изготавливается на основе резиновой крошки, каучуковой крошки и полиуретанового связующего клея. Изготавливается плитка методом холодного прессования.
- ✓ Конструкция:
- ✓ Верхний слой изготавливается с цветной EPDM крошки фракции 1-3,5 мм.
- ✓ Нижний (амортизирующий) слой с черной SBR крошки фракции 1-3 мм, служит для снижения нагрузки при контакте с резиновой плиткой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ✓ уличные детские площадки
- ✓ уличные спортивные площадки
- ✓ крытые спортивные сооружения и залы
- ✓ тренажерные залы
- ✓ пешеходные дорожки, входы и выходы из зданий, террасы
- ✓ зоны отдыха, покрытие вокруг бассейнов, причалов
- ✓ складские и производственные помещения
- ✓ коммерческие помещения и выставочные залы
- ✓ помещения для содержания животных
- ✓ помещения и поверхности, где требуется износостойкое, нескользкое, звуко-, шумо- и ударопоглощающее травмобезопасное покрытие

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ:

- ✓ для плитки толщиной 20 мм возможна укладка только на твердое основание (бетон, цементно-бетонная стяжка, асфальт, асфальтобетон и др.). Для стока воды требуется наличие уклона 1-2%. При применении на твердом основании, плитка приклеивается с помощью полиуретанового связующего
- ✓ для плитки толщиной 30 и 40 мм возможна укладка на твердое и подготовленное сыпучее утрамбованное основание





г. Ивано-Франковск
тел.: (066)864-23-53
(093)272-82-48
zahid-master@ukr.net

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер, мм	500x500
Толщина, мм	30, 40
Вес, кг: - 30 мм - 40 мм	24 32
Материал	нижний слой: 90% резиновая крошка SBR, 10% полиуретановый клей верхний слой: 90% резиновая крошка EPDM, 10% полиуретановый клей
Цветовая гамма	24 стандартных цвета согласно палитры
Температура использования, °С	- 40...+ 50
Плотность, кг/м ³	780
Твердость, од. Шор А	50-70
Прочность при разрыве, МПа	1,05-1,20
Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 71
Коэффициент трения скольжения: - сухое состояние - влажное состояние	0,60 0,51
Морозостойкость	отсутствие изменений на протяжении 20 циклов при - 27 °С
Химическая стойкость: - бензин - масло - кислоты и щелочи	нет повреждений нет повреждений устойчивость к кратковременным воздействиям
Водопроницаемость	плитка водопроницаемая, вода выходит через стыки
Прочность	длительный срок службы до 10 лет, высокая стойкость к истиранию, стойкость к механическим повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТКИ PREMIUM:

- ✓ больший срок эксплуатации
- ✓ насыщенные цвета и широкая палитра
- ✓ большая устойчивость к истиранию
- ✓ эластичная и мягкая





г. Ивано-Франковск
тел.: (066)864-23-53
(093)272-82-48
zahid-master@ukr.net

- ✓ лучшая циркуляция воздуха
- ✓ не поддается выгоранию
- ✓ не содержит вредных примесей, не образует мелкую пыль при стирании
- ✓ не вторичный продукт

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- ✓ покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для уборки
- ✓ механический мусор (песок, листья, ветки) убирается из плитки с помощью метел, веников, пылесосов или вручную
- ✓ внутри помещения возможно сухая и влажная уборка или пылесос
- ✓ для очистки плитки резиновой от грязи промыть ее под средним напором воды из шланга. Для сильно загрязненных участков можно использовать теплый мыльный раствор, и с помощью мягкой щетки (губки и других инструментов не металлического происхождения) обработать загрязненный участок
- ✓ используя шланг для отмывания, не подавать его ближе 30 см до плитки резиновой, температура воды не должна превышать 80 градусов
- ✓ обледенения на поверхности необходимо аккуратно сколоть ледорубом и удалить жесткой щеткой или совковой лопатой. Счищать снег с плитки резиновой нужно метлой или пластиковой плоской лопатой
- ✓ не допускать возможность попадания на поверхность плитки резиновой масла, горючих жидких материалов или растворителей
- ✓ на плитке резиновой запрещается разведение костров и проведение газо-электросварочных работ
- ✓ ЗАПРЕЩЕНО использование нефтепродуктов, растворителей, кислот и других агрессивных веществ для ухода за плиткой резиновой
- ✓ ремонт покрытия: при необходимости возможен быстрый и легкий демонтаж поврежденного элемента и замена его на новый

