ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

ОПИСАНИЕ:

- ✓ это двухкомпонентный полиуретановый клей, который применяется для склеивания совершенно разных поверхностей. Он скрепляет две поверхности друг к другу очень прочно и может применяться как внутри помещений, так и для работы на улице.
- ✓ благодаря своей специфической эластичности, система рассчитана на растяжение летом, но не трескается зимой
- ✓ основные составляющие вещества: полиэфир, неорганические наполнители
- ✓ не вмещает опасных веществ, превышающих предельные лимиты безопасности, установленные постановлениями ЕС (EU-Directive)
- ✓ пригоден для использования в нормальных и теплых климатических условиях

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ✓ склеивания синтетического травяного покрытия, промышленного резинового покрытия пола, спортивных покрытий

СВОЙСТВА:

- ✓ не содержит растворителей
- ✓ высокая сила склеивания и долгий срок работы
- ✓ устойчивый к атмосферным воздействиям
- ✓ выдерживает высокие нагрузки

ЦВЕТ:

- ✓ зеленый или серый

ФАСОВКА:

- ✓ 24 кг.

ХРАНЕНИЕ:

- ✓ хранить в замкнутых оригинальных контейнерах при температуре от 4°C до 32°C
- ✓ срок годности - 12 месяцев. Контейнеры защищать от влаги и солнечного излучения

РАСХОД:

- ✓ ≥ 500 г/м

Захід
Мастерфайбр

г. Ивано-Франковск
тел.: (066)864-23-53
(093)272-82-48
zahid-master@ukr.net

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Основа	полиуретан
Цвет	зеленый или серый
Состояние	пастообразный
Структура	высокая вязкость
Запах	слабый
Плотность, кг / л	1,55
Растворимость в воде	нерастворим
Вес	24 кг
Срок годности в открытом состоянии	нужно использовать в течение 30 минут после смешивания двух компонентов

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ:

- ✓ для получения лучших результатов, часть А и часть В нужно перемешивать до получения однородного цвета в течение 3 минут. Поверхность нанесения клея должна быть чистой, сухой и без грязи или инородных материалов
- ✓ стыковки полотен и их склеивание следует начинать после некоторого периода времени, выделенного для того, чтобы полотно покрытия выпрямилось на основе и приспособилось к условиям окружающей среды
- ✓ подготовка клея очень важна для обеспечения требуемого качества склеивания. Два компонента клея должны перемешаться полностью и качественное перемешивание очень важно. Поэтому, во время смешивания рекомендуется использовать дрель-миксер.
- ✓ срок годности открытого клея уменьшается при повышении температуры. Для того, чтобы предотвратить затвердение клея, рекомендуется смешивать небольшое количество клея перед нанесением его на поверхность
- ✓ количество наносимого клея на стыковочную ленту должна быть ≥ 500 гр / м. Лента должна соединять два края рулонов. Конечная расстояние между краями рулонов должна быть откорректирована таким образом, чтобы она равнялась расстоянии калибра рулонов травы

МЕРЫ ЗАЩИТЫ:

- ✓ необходимо применять защитную одежду, защитные очки и перчатки. Тщательно ознакомиться с инструкцией по соблюдению мер. Избегать контакта продукта с кожей и глазами, избегать вдыхания испарений. При попадании на кожу немедленно вымыть кожу водой с мылом. При попадании в глаза промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Избегать контакта с открытым огнем.